

## DAHLAR<sup>®</sup> MLF 52

Cinta retráctil de fluorocarbono

### DESCRIPCIÓN

Dahlar<sup>®</sup> MLF 52 es una cinta retráctil de fluorocarbono modificado que tiene alta elongación, elimina las arrugas cuando se utiliza en el laminado y se separa de cualquier tipo de resinas. La cinta no tiene ninguna cobertura desmoldeante pero tiene características naturales de desmoldeo.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de material</b>	Fluorocarbono
<b>Color</b>	Azul
<b>Retractilado nominal (longitud) a 149 °C</b>	20%
<b>Presión máxima de retracción</b>	9,3 Mpa
<b>Inicio de la contracción</b>	32 °C
<b>Temperatura máxima de uso</b>	93 - 232 °C
<b>Tiempo aproximado de exposición al calor para llegar a la retracción completa</b>	1 minutos
<b>Vida útil</b>	18 meses desde el envío, siendo almacenado a 22 °C

### TAMAÑOS

Espesor	Ancho	Largo
50,8 µm (0,002 pulgada)	1,90 cm (0,75 pulgada)	91, 4 m (100 yardas)
50,8 µm (0,002 pulgada)	2,54 cm (1 pulgada)	91, 4 m (100 yardas)
50,8 µm (0,002 pulgada)	3,17 cm (1,25 pulgadas)	91, 4 m (100 yardas)
50,8 µm (0,002 pulgada)	5,08 cm (2 pulgadas)	91, 4 m (100 yardas)
50,8 µm (0,002 pulgada)	6,35 cm (2,5 pulgadas)	91, 4 m (100 yardas)



### NOTAS

Otras dimensiones disponibles bajo demanda especial.

#### Producto Airtech distribuido por Matva en España

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto